

CO3607 – UBS schwarz überlackierbar

Produktbeschreibung und Anwendungsbereiche

UBS ist der ideale Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos und sichtbare Teile an Fahrzeugen. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Auch als Antidrönmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet.

Einsatzgebiet:

Autos, Wohnwagen, Tanks, Boote, Lastkraftwagen, Spoiler, Schweller
Die Produkte sind verfügbar in 500 ml Sprühdosen, aber auch in 1 Liter Spritzpistolendosen

Qualität und Eigenschaften

Hervorragender Korrosionsschutz

Schallisierend

Überlackierbar mit den meisten konventionellen Lacksystemen (bei 2K-Lacken empfiehlt sich die Vorbehandlung mit Haftgrund)

Dauerhafte Elastizität

Sehr gute Haftung

Sehr gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse, Spritzwasser und Abrieb, auch gegen schwache Säuren und Basen

Reinigung: Frisches Material mit Lösemittel, eingetrocknetes mechanisch



Umwelt und Kennzeichnung

- Umweltgerecht: Die Produkte von MOTIP DUPLI sind 100% frei von gesundheitsschädlichen Schwermetallen. Die Kappen und Verpackungen bestehen aus recyclingfähigen Materialien.
- Kennzeichnung: Alle Produkte von MOTIP DUPLI entsprechen dem jeweils aktuellen Stand der Kennzeichnungsvorschriften gem. Richtlinie 1999/45/EG. Zubereitungsrichtlinie. Alle Aerosole entsprechen der TRGS 200 und TRG 300 sowie Aerosolrichtlinie 75/324/EWG in der zur Zeit gültigen Fassung.

Physikalische und chemische Daten

Spritzpistolendose:

Basis: Lösemittel, Harz, Kautschuk und Füllstoffe; Lösemittel, Harz, Kautschuk, Füllstoffe und Treibmittel bei Aerosol

Farbe: schwarz

Geruch: nach Lösemittel

VOC-Gehalt: ca. 0,3640 kg/ Liter

Salzsprühtest (DIN 50021): bis zu 720 h, Ri 0 bei 350µm Trockenschicht; bis zu 480 h, Ri 0 bei 100µm trocken und lackiert

Temperaturbeständigkeit: -25°C bis +80°C

Verarbeitungstemperatur:

+5°C - +30°C, optimale Ergebnisse bei Raumtemperatur

Trocknungszeiten: Staubtrocken nach ca. 1 h, durchgetrocknet nach ca. 2 h. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.

Spezifisches Gewicht bei 20°C: 1,03 kg/Liter

Haltbarkeit/Lagerung:

2 Jahre bei sachgerechter Lagerung (=10°-25°C, relative Luftfeuchte von max. 60%)

Festkörperanteil: ca. 50%

Gebinde/Inhalt:
Trichterflasche für die Saugluftpistole, maximales Nennvolumen 1000 ml

Gebrauchsanleitung

Vor der Anwendung die Achtungstexte stets sorgfältig lesen und beachten!

Anwendung Spraydose:

Für optimale Verarbeitung die Dose auf Raumtemperatur bringen.

Umgebende Teile sorgfältig vor Sprühnebel schützen.

Empfohlener Sprühabstand ca. 30cm

Die Dose vor Gebrauch 2 Minuten schütteln, ab und zu auch während des Gebrauchs.

Zu behandelnde Teile sorgfältig einsprühen.

Nach Gebrauch Dose umdrehen und Ventil leer sprühen.

Anwendung Trichterflasche:

Für optimale Verarbeitung das Produkt auf Raumtemperatur bringen.

Produkt ist spritzfertig eingestellt, keine weitere Verdünnung erforderlich.

Die Reinigung der Pistole kann mit Testbenzin erfolgen.

Bestellangaben

Produkt	Gebinde	Art.Nr.
CO3607 – UBS schwarz überlackierbar	1000 ml	299889

Haftungsausschluss

Diese anwendungstechnischen Informationen erfolgen nach bestem Wissen. Sie gelten jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreien Sie nicht von eigenen Prüfungen der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungen. Die Anwendung und Verarbeitung erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt deshalb ausschließlich im Verantwortungsbereich des Anwenders. MOTIP DUPLI wird von der Haftung befreit, sofern das haftungsbegründete Ereignis nicht auf einem von MOTIP DUPLI verschuldeten Fehler beruht.



COPARTS Autoteile GmbH
Ruhrallee 311
45136 Essen